□□□□□□□□ 218C

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW™ LDPE 218C یک ماده رزین پلی اتیلن با چگالی پایین است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است. ویژگی‌های مهم DOW™ LDPE 218C عبارتند از: ضد بلوک، لغزنده. کاربرد معمول DOW™ LDPE 218C: کاربردهای تماس با غذا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی لغزش	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.2 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.15	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	µm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 21.0	psi 3045.8	-
	MPa 17.0	psi 2465.65	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 280	-	-
	% 600	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 100	oz 3.53	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 340	oz 11.99	-
	g 130	oz 4.59	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	63	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.5	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C° 165	F° 329.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.