□□□□□□□□ 615C

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW™ LDPE 615C یک ماده رزین پلی اتیلن با چگالی پایین است. این ماده در آمریکای لاتین موجود است. ویژگی‌های مهم DOW™ LDPE 615C عبارتند از: ضد چسبندگی و لغزش. کاربرد معمول DOW™ LDPE 615C: کاربردهای تماس با مواد غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی لغزش	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.20 to 0.30	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	38 µm	1.5 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
	22.0 MPa	3190.84 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	300 %	-	-
	700 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	250 g	8.82 oz	-
	110 g	3.88 oz	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	165 C°	329.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.