DOW?LDPE 219M

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW™ LDPE 219M یک ماده رزین پلی اتیلن با چگالی پایین است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است. کاربرد معمول DOW™ LDPE 219M: کاربردهای تماس با غذا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.55	-	-
	0.71	-	-
ضخامت فیلم - تست شده	µm 50	mil 1.97	-
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	J/cm³ 4.00	-	Internal Method
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	-
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 23.0	psi 3335.87	-
	MPa 19.0	psi 2755.72	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 600	-	-
	% 830	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 96	oz 3.39	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 410	oz 14.46	-
	g 350	oz 12.34	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	62	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 193	F° 379.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.