DOW™ LDPE 641S

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW™ LDPE 641S یک ماده رزین پلی اتیلن کم چگالی است. در آمریکای لاتین موجود است. ویژگی های مهم DOW™ LDPE 641S عبارتند از: ضد چسبندگی لغزش کاربرد معمولی DOW™ LDPE 641S: کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی لغزش	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.922 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.12	-	-
	0.18	-	-
ضخامت فیلم - تست شده	50 µm	1.97 mil	-
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	3.00 J/cm³	-	Internal Method
استحکام کششی		-	ASTM D882
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
	16.0 MPa	2320.61 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	560 %	-	-
	680 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	280 g	9.88 oz	-
	300 g	10.58 oz	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	57	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	10 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	193 °C	379.4 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.