DOW™ LDPE 7010E

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LDPE 7010E یک رزین پوشش اکستروژن با سرعت بالا است ویژگی های اصلی: طراحی شده برای پوشش اکستروژن با سرعت بالا استحکام و قوام در کشش مذاب درزگیر قابل اعتماد مطابق با: EU, No 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)2.2 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.919 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	11.4 MPa	1653.43 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	540 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	209 MPa	30312.94 psi	ISO 178
نرخ انتقال بخار آب	0.67 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	91.0 C°	195.8 F°	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	108 C°	226.4 F°	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	260 to 320 °C	500.0 - 608.0 F°	-
کشش (Draw Down)	480 m/min	-	Internal Method
حداقل وزن پوشش	6.0 g/m²	0.001229 lb/ft²	Internal Method
گردن‌دهی (Neck-in)	152.0 mm	5.98 in	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.