DOW™ LDPE 740E

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن کم چگالی DOW™ LDPE 740E با تمرکز ویژه بر صنعت ترکیب طراحی شده است. DOW™ LDPE 740E قابلیت پردازش خوب، سهولت ترکیب و سطح ژل کم و کنترل شده را نشان می دهد. بنابراین این رزین برای تولید مستربچ های با کیفیت بالا مناسب است. ویژگی های اصلی: طراحی شده برای ترکیب قابلیت ترکیب خوب قابلیت پردازش خوب سطح ژل به طور مداوم کم مطابق با: EU, No 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)2.2 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.5 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Shore	50	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	MPa 9.00	psi 1305.34	-
	MPa 9.00	psi 1305.34	-
کرنش کششی	95 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	280 MPa	40610.64 psi	ISO 178
استحکام ضربه کششی	250 kJ/m²	118.95 ft·lb/in²	ISO 8256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	93.0 C°	199.4 F°	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	109 C°	228.2 F°	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.