DOW™ LDPE 750E

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن DOW LDPE 750E یک گرید ترکیبی با وزن مولکولی کم و چگالی کم است که برای تولید مستربچ طراحی شده است. این محصول ترکیبی عالی از قابلیت پردازش و قابلیت ترکیب را ارائه می دهد. ویژگی های اصلی: مشخصات ژل کم. قابلیت پردازش عالی. مصرف برق کم. حفظ افزودنی عالی. زمان القای اکسیژن خوب. مطابق با: اتحادیه اروپا، شماره 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)2.1 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	51	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 6.45	psi 935.5	-
	MPa 9.25	psi 1341.6	-
ازدیاد طول کششی	% 77	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 195	psi 28282.41	ASTM D790
استحکام ضربه کششی	kJ/m² 291	ft·lb/in² 138.46	ASTM D1822

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 91.0	F° 195.8	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	C° 109	F° 228.2	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.