DOW™ LDPE 757A

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین برای کاربردهای بسته بندی عمومی رزین برای اکستروژن فیلم ریخته گری یک رزین سریع شکوفه دهنده برای تبدیل کیسه با سرعت بالا مطابق با: U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 2.1. Europe EU, No 10/2011 HPFB (Canada), No Objection برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه‌سازی (4600 ppm) عامل لغزش (850 ppm)	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 HPFB (کانادا) بدون اعتراض اروپا شماره 10/2011	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.928 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.4 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	0.910 J/cm³	-	Internal method
استحکام فیلم		-	ASTM D882
	141 J/cm³	-	ASTM D882
	132 J/cm³	-	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	13.9 MPa	2016.03 psi	ASTM D882
	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D882
	25.1 MPa	3640.45 psi	ASTM D882
	16.0 MPa	2320.61 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	340 %	-	ASTM D882
	530 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	36 g	1.27 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	210 g	7.41 oz	ASTM D1922
	180 g	6.35 oz	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	96.1 C°	204.98 F°	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	113 C°	235.4 F°	Internal method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	87	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 3.5	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 260	F° 500.0	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.