DOW™ LDPE PG 7008 (Durables)

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW LDPE™ PG 7008 رزین پلی اتیلن از Dow به گونه ای طراحی شده است که قابلیت پردازش خوب، خواص فیزیکی متعادل، استحکام و براقیت سطح خوب و خواص ارگانولپتیکی عالی را هنگام قالب گیری تزریقی مناسب نشان دهد. مطابق با: U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)2.2 EU, No Canadian HPFB No Objection 10/2011 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. کاربردها: لوازم خانگی اسباب بازی ها ظروف کلاهک ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2 HPFB (کانادا) بدون اعتراض	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.7 g/10 min	-	ISO 1133
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	105 cm	-	Internal Method
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	2.6 %	-	ASTM D955
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	9.20 hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	9.00 MPa 10.0 MPa	- 1305.34 psi 1450.38 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	200 MPa	29007.6 psi	ASTM D790
استحکام ضربه کششی	145 kJ/m²	68.99 ft·lb/in²	ASTM D1822

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	89.0 C°	192.2 F°	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.