DOW™ LDPE PT 7007

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW LDPE PT 7007 رزین پلی اتیلن یک پلی اتیلن با چگالی کم است که به طور مناسب برای کاربردهای پوشش اکستروژن طراحی شده است. DOW LDPE PT 7007 رزین پلی اتیلن به گونه ای طراحی شده است که حداقل سطوح کربن آلی فرار (VOC) را برای استفاده در پوشش اکستروژن ارائه دهد و به انتشار کم کارخانه و عملکرد حسی مطلوب کمک می کند. DOW LDPE PT 7007 رزین پلی اتیلن نشان می دهد: کشش عالی. پایداری لبه خوب. گردن باریک کم. توجه: DOW LDPE PT 7007 رزین پلی اتیلن باید با U.S. FDA CFR 177.1520(c)2.2 و با EU, No 10/2011 مطابقت داشته باشد، زمانی که بدون اصلاح استفاده شود و مطابق با شیوه های تولید خوب برای کاربردهای تماس با مواد غذایی پردازش شود. لطفاً برای اظهارات مربوط به انطباق با تماس با مواد غذایی با نزدیکترین دفتر خود تماس بگیرید. خریدار مسئول تعیین این است که آیا استفاده با تمام مقررات مربوطه مطابقت دارد یا خیر. کاربردها: کاغذ. پوشش های مقوا و فویل برای بسته بندی. مواد غذایی و غیر غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.5 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	8.00 MPa	1160.3 psi	-
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
کرنش کششی	400 %	-	ISO 527-2
دمای شروع دوخت حرارتی	105 C°	221.0 F°	Internal Method
انتقال بخار آب	260 g/m²/24 hr	16.77 g/100 in²/24 hr	ASTM E398-83

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	89.0 C°	192.2 F°	ISO 306/A

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	270 to 335 °C	518.0 - 635.0 F°	-
حداقل وزن پوشش	5.0 g/m²	0.001024 lb/ft²	Internal Method
گردن‌دهی (Neck-in)		-	Internal Method
	65.0 mm	2.56 in	-
	75.0 mm	2.95 in	-
	70.0 mm	2.76 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.