

# AXELERON™ GP C-0037 BK CPD

LLDPE	دسته بندی	The Dow Chemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

AXELERON™ GP C- 0037 BK یک پلت مستریج کربن سیاه با کیفیت بالا است. این محصول به طور ویژه برای استفاده با رزین پلی اتیلن از بخش سیم و کابل DOW توسعه یافته است. این مواد به عنوان غلاف های سیاه برای کابل های مخابراتی و برق استفاده می شوند. این یک مستریج کربن سیاه 45% است. هنگامی که در یک رزین پلی اتیلن خاص رقیق می شود، می تواند الزامات محتوای کربن سیاه و پراکندگی در مشخصات کابل های مخابراتی و برق را برآورده کند. AXELERON™ GP C- 0037 BK دارای اندازه ذرات کوچک (به طور متوسط 20 میلی میکرون) است و یک رنگدانه کربن سیاه با جذب رطوبت کم است که مقاومت در برابر آب و هوای عالی را برای محصول نهایی به ارمغان می آورد. 5.85% یک رقت استاندارد است و محتوای کربن سیاه در محصول نهایی 2.6% است. AXELERON™ GP C- 0037 BK حاوی یک کمک فرآوری برای از بین بردن مشکل افت هد اکسترودر در محصول غلاف نهایی است. AXELERON™ GP C- 0037 BK فقط برای اهداف صنعتی استفاده می شود و برای لوله های آب توصیه نمی شود. مشخصات AXELERON™ GP C- 0037 BK مطابق با سیم ها و کابل های سختگیرانه DOW برای آزمایش غیرمتمرکز گارانتی است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	کمک پردازش	-	-
کاربردها			

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	غلاف کابل	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	مستر بیچ	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ICEA S-95-658 NEMA WC-70	-	-
اشکال	ذره	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.18	-	ASTM D792
محتوای کربن بلک	% 45	-	Internal method
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.