

## CEFOR™ 1050B

LLDPE	دسته بندی	The Dow Chemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

CEFOR 1050B یک رزین پلی اتیلن با چگالی پایین خطی 1-بوتن کوپلیمر است که در فرآیند محلول تولید می‌شود. این رزین برای استفاده در اکستروژن ریخته‌گری به منظور تولید فیلم‌ها برای کاربردهای کشش و بهداشت و سلامت طراحی شده است. مطابق با: مقررات کمیسیون اروپا (EU) شماره 10/2011 و U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)3.2a. برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. افزودنی: ضد چسبندگی: خیر، لغزش: خیر، کمک فرآیندی: خیر

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a اروپا شماره 10/2011	-	-
اشکال	ذره	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.918	-	ASTM D792

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.0	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 24	mil 0.9449	-
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	J/cm <sup>3</sup> 11.1	-	Internal method
مدول سکانت	MPa 194 MPa 174	psi 28137.37 psi 25236.61	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	MPa 33.6 MPa 18.1 MPa 6.00 MPa 5.20	psi 4873.28 psi 2625.19 psi 870.23 psi 754.2	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 560 % 870	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 50	oz 1.76	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf	g 52 g 260	oz 1.83 oz 9.17	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	93	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 0.94	-	ASTM D1003

## اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.