

CEFOR™ 1220P

LLDPE	دسته بندی	The Dow Chemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CEFOR 1220P یک پلی اتیلن با چگالی پایین خطی برای کاربردهای عمومی فیلم اکستروژن دمشی است. ویژگی‌های اصلی: استفاده در بسته‌بندی صنعتی، غذایی و ویژه، بهبود اپتیک و قابلیت پردازش، ثبات رنگ بهتر. مطابق با: U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a و EU. شماره 10/2011. برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. افزودنی: ضد چسبندگی: 2000، لغزش: 1200، کمک فرآیندی: خیر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن (ppm 2000) عامل لغزنده (ppm 1200)	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a اروپا شماره 10/2011	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.919	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.0	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	J/cm ³ 5.00	-	Internal method
مدول سکانت	MPa 150 MPa 145	psi 21755.7 psi 21030.51	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	MPa 10.0 MPa 10.0 MPa 33.0 MPa 25.0	psi 1450.38 psi 1450.38 psi 4786.25 psi 3625.95	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 950 % 1100	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf	g 220 g 330	oz 7.76 oz 11.64	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 96.7	F° 206.06	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	C° 116	F° 240.8	Internal method

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	53	براقیت
ASTM D1003	-	% 13	کدورت (Haze)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.