DOWLEX™ 2035G

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن DOWLEX™ 2035G برای تولید فیلم های ریخته گری که در آن جهت گیری کم در فیلم و سهولت پردازش ملاحظات اصلی هستند، مناسب است. کاربردها: فیلم ریخته گری مطابق با: EU, No 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)3.2a Canadian HPFB No Objection برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a HPFB (کانادا) بدون اعتراض اروپا شماره 10/2011	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.919 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	23 µm	0.9055 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	7.00 MPa	1015.27 psi	ASTM D882
	7.00 MPa	1015.27 psi	ASTM D882
	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D882
	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	520 %	-	ASTM D882
	690 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	120 g	4.23 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	250 g	8.82 oz	ASTM D1922
	490 g	17.28 oz	ASTM D1922
خواص کششی فیلم - بار روی پالت‌ها	13000 g	458.51 oz	ASTM D4649
خواص کششی فیلم - بهبود استحکام پارگی	47 %	-	ASTM D4649
خواص کششی فیلم - حداکثر ازدیاد طول	340 %	-	ASTM D4649

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	97.0 C°	206.6 F°	ISO 306/A

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	148	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 0.70	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.