DOWLEX™ 2636G

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن DOWLEX 2636G™ یک گرید اکستروژن فیلم ریخته گری است که برای کاربردهای فیلم با سفتی بالا مناسب است. پلی اتیلن خطی با چگالی کم/کوپلیمر هگزن. پایداری حرارتی بهبود یافته برای کاربردهای فیلم با سفتی بالا. مطابق با: U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a EU, No 10/2011. برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a اروپا شماره 10/2011	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.933 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	40 µm	1.57 mil	-
پیری در آون (۱۳۶ درجه سانتی‌گراد)	36.0 N	8.09 lbf	Internal method
استحکام کششی		-	ASTM D882
	41.0 MPa	5946.56 psi	ASTM D882
	37.0 MPa	5366.41 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
	840 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	65 g	2.29 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	98 g	3.46 oz	ASTM D1922
	430 g	15.17 oz	ASTM D1922
انرژی کششی		-	ASTM D882
	5.6 J	-	ASTM D882
	7.5 J	-	ASTM D882

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	90	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	3.6 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.