DOWLEX™ 5057GC

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOWLEX™ 5057GC یک کاپلیمر اتیلن و 1-اکتن است که برای کاربردهای فیلم دمیده به تنهایی یا در ترکیب با LDPE مناسب است. این محصول عملکرد آب‌بندی برتری در نرخ‌های خروجی اکستروژن بالا و تعادل عالی از خواص نوری و مکانیکی را ارائه می‌دهد. ویژگی‌های اصلی: خروجی و قابلیت پردازش بهینه اکسترودر، خالص یا در ترکیب، ترکیبی از قابلیت آب‌بندی و خواص نوری و مکانیکی مطابقت دارد: U.S. FDA FCN 424 اتحادیه اروپا، شماره 10/2011 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA FCN 424 اروپا شماره 10/2011	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.916 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	50 µm	1.97 mil	-
ضربه پرتاب وزنه	450 g	15.87 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	1100 g	38.8 oz	ASTM D1922
	1100 g	38.8 oz	ASTM D1922
دمای شروع دوخت حرارتی	98.0 C°	208.4 F°	Internal method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	123 C°	253.4 F°	Internal method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	65	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	11 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	220 C°	428.0 F°	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.