DOWLEX™ HMS 8017

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOWLEX HMS 8017 رزین پلی اتیلن یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم، کوپلیمر 1-اکتن است که در Dow تولید می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	51 µm	2.01 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	168 MPa	24366.38 psi	ASTM D882
	176 MPa	25526.69 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	10.4 MPa	1508.4 psi	ASTM D882
	10.6 MPa	1537.4 psi	ASTM D882
	49.2 MPa	7135.87 psi	ASTM D882
	43.2 MPa	6265.64 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	630 %	-	ASTM D882
	730 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	420 g	14.81 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	790 g	27.86 oz	ASTM D1922
	1100 g	38.8 oz	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	121 C°	249.8 F°	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	82	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	8.4 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.