DOWLEX™ NG 2038.11B

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOWLEX™ NG 2038.11B یک ماده رزین پلی اتیلن است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است. ویژگی های مهم DOWLEX™ NG 2038.11B عبارتند از: کمک پردازش ضد چسبندگی. کاربرد معمول DOWLEX™ NG 2038.11B: کاربردهای تماس با مواد غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (1250 ppm) لغزش (500 ppm)	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.936 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	38 µm	1.5 mil	-
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	8.00 J/cm³	-	Internal Method
مدول سکانت		-	ASTM D882
	370 MPa	53664.06 psi	-
	425 MPa	61641.15 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	17.0 MPa	2465.65 psi	-
	19.0 MPa	2755.72 psi	-
	46.0 MPa	6671.75 psi	-
	41.0 MPa	5946.56 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	900 %	-	-
	1100 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	80 g	2.82 oz	-
	840 g	29.63 oz	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	60	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	12 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	233 C°	451.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.