DOWLEX™ NG 2045.11B

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOWLEX™ NG 2045.11B یک ماده رزین پلی اتیلن است. در آمریکای لاتین موجود است. ویژگی های مهم DOWLEX™ NG 2045.11B عبارتند از: کمک فرآیند ضد بلوک لغزش کاربرد معمول DOWLEX™ NG 2045.11B: کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (ppm 2500) لغزش (ppm 1000)	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.15	-	ASTM D1693
ضخامت فیلم - تست شده	µm 38	mil 1.5	-
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	J/cm³ 8.03	-	Internal Method
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 160	psi 23206.08	-
	MPa 180	psi 26106.84	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 9.99	psi 1448.93	-
	MPa 9.99	psi 1448.93	-
	MPa 35.0	psi 5076.33	-
	MPa 25.0	psi 3625.95	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 730	-	-
	% 810	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 290	oz 10.23	ASTM D1709A

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	58	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 215	F° 419.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.