DOWLEX™ SC 2107GS

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOWLEX™ SC 2107GS کوپلیمر اتیلن اکتن با ژل فوق العاده کم است. فیلم های ساخته شده از رزین پلی اتیلن DOWLEX SC 2107GS در سرعت های خط بالا قابل پردازش است، قابلیت کشش عالی، مقاومت در برابر پارگی و ضربه برجسته و همچنین خواص نوری استثنایی را نشان می دهد. ویژگی های اصلی: پلی اتیلن خطی با چگالی کم کاربردها: فیلم صنعتی فیلم بهداشتی و پزشکی مطابق با: U.S. FDA FCN 424 EU, No 10/2011 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA FCN 424 اروپا شماره 10/2011	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.917 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	23 µm	0.9055 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	6.30 MPa	913.74 psi	ASTM D882
	5.90 MPa	855.72 psi	ASTM D882
	43.0 MPa	6236.63 psi	ASTM D882
	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	470 %	-	ASTM D882
	900 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	200 g	7.05 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	410 g	14.46 oz	ASTM D1922
	540 g	19.05 oz	ASTM D1922
خواص کششی فیلم - حداکثر کشش تا نفوذ	130	-	Internal method
خواص کششی فیلم - حداکثر ازدیاد طول	240 %	-	Internal method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	92	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	0.70 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.