DOW™ LLDPE 1050B

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LLDPE 1050B یک رزین پلی اتیلن خطی با چگالی کم کوپلیمر 1-بوتن است که در فرآیند حل تولید می‌شود. این رزین برای استفاده در اکستروژن ریخته‌گری برای تولید فیلم‌ها برای کاربردهای کشش و بهداشت و سلامت طراحی شده است. مطابق با: مقررات کمیسیون اروپا (EU) شماره 10/2011، FDA ایالات متحده CFR 177.1520(c)3.2a 21. برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a اروپا شماره 10/2011	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	µm 24	mil 0.9449	-
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	J/cm³ 11.1	-	Internal method
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 194	psi 28137.37	ASTM D882
	MPa 174	psi 25236.61	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 33.6	psi 4873.28	ASTM D882
	MPa 18.1	psi 2625.19	ASTM D882
	MPa 6.00	psi 870.23	ASTM D882
	MPa 5.20	psi 754.2	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 560	-	ASTM D882
	% 870	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 50	oz 1.76	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 52	oz 1.83	ASTM D1922
	g 260	oz 9.17	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	93	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 0.94	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.