# DOW™ LLDPE 6500R

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | The Dow Chemical Company | **دسته بندی** | LLDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

DOW™ LLDPE 6500R یک ماده رزین پلی اتیلن با چگالی پایین خطی است. این ماده در آمریکای لاتین موجود است. کاربرد معمول DOW™ LLDPE 6500R: کاربردهای تماس با مواد غذایی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EU شماره 10/2011<br>FDA 21 CFR 177.1520 | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.927 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 47 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی** | hr 0.500 | - | ASTM D1693 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | MPa 12.0 | psi 1740.46 | - |
| | MPa 9.00 | psi 1305.34 | - |
| **ازدیاد طول کششی** | % 130 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 392 | psi 56854.9 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | بدون شکست | - | ASTM D256 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 180 °C to 220 | 356.0 - 428.0 °F | - |
| **دمای قالب** | 5.00 °C to 30.0 | 41.0 - 86.0 °F | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.