DOW™ LLDPE DFDB-7509 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW™ DFDB-7509 NT پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) با استفاده از فناوری فرآیند UNIPOL™ تولید می شود و برای استفاده در کاربردهای نوار آبیاری میکرو دیواری نازک در نظر گرفته شده است. ویژگی های اصلی: قابلیت اکسترود شدن خوب ظاهر سطح خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.924 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238
	55 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	53	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 14.5	psi 2103.05	ASTM D638
	MPa 24.1	psi 3495.42	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 13	-	ASTM D638
	% 800	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 448	psi 64977.02	ASTM D790B

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 104	F° 219.2	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	C° 126	F° 258.8	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.