DOW™ LLDPE NG 1045B

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LLDPE NG 1045B یک رزین پلی اتیلن خطی با چگالی کم، کوپلیمر 1-بوتن است که در فرآیند محلول تولید می شود. این رزین برای استفاده در اکستروژن بادی برای تولید فیلم برای کاربردهای صنعتی و مصرفی، مانند لاینرها و کیسه ها طراحی شده است. مطابق با: U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a مقررات کمیسیون اروپا (EU) شماره 10/2011 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	51 µm	2.01 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	255 MPa	36984.69 psi	-
	317 MPa	45977.05 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	8.30 MPa	1203.82 psi	-
	8.90 MPa	1290.84 psi	-
	30.6 MPa	4438.16 psi	-
	27.9 MPa	4046.56 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	700 %	-	-
	810 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	320 g	11.29 oz	-
	690 g	24.34 oz	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	48	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	18 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.