TUFLIN™ HS-7001 NT 7

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن خطی با چگالی کم TUFLIN™ HS-7001 NT 7 یک رزین کوپلیمر اتیلن-هگزن اصلاح شده با آنتی اکسیدان است که برای اکستروژن ریخته گری استفاده می شود. این رزین به صورت گلوله عرضه می شود. فیلم تهیه شده توسط HS-7001 NT 7 دارای شفافیت بالا، استحکام کششی بالا، ازدیاد طول بالا و استحکام سوراخ شدگی خوب است. این رزین دارای خواص کششی عالی است. ویژگی های اصلی: مناسب برای پردازش فیلم های ریخته گری، از جمله فیلم های کشیده و مخاط خودی شفافیت بالا چقرمگی عالی مطابق با الزامات مقررات FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a لطفا برای جزئیات کامل مقررات را بررسی کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.2 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	165 MPa	23931.27 psi	ASTM D882
	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	32.4 MPa	4699.23 psi	ASTM D882
	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	750 %	-	ASTM D882
	830 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	120 g	4.23 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	370 g	13.05 oz	ASTM D1922
	500 g	17.64 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	90	-	ASTM D523
کدورت (Haze)	2.5 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	266 °C	510.8 °F	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.