DOW™ MDPE NG6895

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW™ MDPE NG6895 یک ماده رزین پلی اتیلن با چگالی متوسط است. در آمریکای لاتین موجود است. ویژگی های مهم DOW™ MDPE NG6895 عبارتند از: کمک فرآیند ضد بلوک لغزش کاربرد معمولی DOW™ MDPE NG6895: کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a 2	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.939 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	- - -	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	0.38 g/10 min		- -
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr hr	- - -	ASTM D1693 - -
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	800 MPa	116030.4 psi	ASTM D790
ضخامت فیلم - تست شده	2000 µm	78.74 mil	-
استحکام کششی	19.0 MPa 30.0 MPa	- 2755.72 psi 4351.14 psi	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D882
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	82 J/m	1.54 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	118 C°	244.4 F°	ASTM D1525
زمان القای اکسایش	min	-	ASTM D3895

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	165 C°	329.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۲ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	205 C°	401.0 F°	-
دمای مذاب	200 °C to 210	392.0 - 410.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.