Nylex□?1429

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	Nylon+PP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nylex™ 1429 یک محصول پلی آمید + PP (نایلون + PP) است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی‌ها شامل: چسبندگی خوب، مقاومت در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E143399-223305	-	-
ویژگی‌ها	چسبندگی قابلیت رنگ‌آمیزی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.958 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	24.1 MPa	3495.42 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	85 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	951 MPa	137931.14 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	160 J/m	3.0 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه Gardner	29.4 J	-	ASTM D5420

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	82.2 C°	179.96 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 hr to 4.0	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	193 C°	379.4 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	204 C°	399.2 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	221 C°	429.8 F°	-
دمای نازل	232 C°	449.6 F°	-
دمای فرآیند (ذوب)	232 C°	449.6 F°	-
دمای قالب	26.7 to 48.9 °C	80.06 - 120.02 F°	-
نرخ تزریق	متوسط-سریع	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	199 C°	390.2 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	218 C°	424.4 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۵ سیلندر	232 °C	449.6 °F	-
دمای مذاب	232 °C	449.6 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	238 °C	460.4 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.