Nylex™ 1230

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	Nylon+PP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nylex™ 1230 یک محصول پلی آمید + PP (نایلون+PP) است. در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها عبارتند از: چسبندگی خوب، مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 22.1	psi 3205.34	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 95	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 876	psi 127053.29	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 800	ft·lb/in 14.98	ASTM D256
ضربه Gardner	J 27.1	-	ASTM D5420

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 82.2	F° 179.96	-
زمان خشک کردن	to 4.0 hr 2.0	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C° 193	F° 379.4	-
دمای بخش میانی سیلندر	C° 204	F° 399.2	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C° 221	F° 429.8	-
دمای نازل	C° 232	F° 449.6	-
دمای فرآیند (ذوب)	C° 232	F° 449.6	-
دمای قالب	to 48.9 °C 26.7	F° 120.02 - 80.06	-
نرخ تزریق	متوسط-سریع	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 199	F° 390.2	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 218	F° 424.4	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 232	F° 449.6	-
دمای مذاب	C° 232	F° 449.6	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 232	F° 449.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.