Nylex™ 2185 HF UV

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	Nylon+PP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nylex™2185 HF UV یک محصول پلی آمید PP (نایلون PP) است. در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربرد معمولی عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی ها عبارتند از: چسبندگی قوی، مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش، مقاومت در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، خوب مقاومت خوب در برابر UV چسبندگی رنگ‌آمیزی خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.978 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.7 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	1600 MPa	232060.8 psi	ASTM D790

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	82.2 C°	179.96 F°	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	193 C°	379.4 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	204 C°	399.2 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	221 C°	429.8 F°	-
دمای نازل	232 C°	449.6 F°	-
دمای فرآیند (ذوب)	232 C°	449.6 F°	-
دمای قالب	C°	-	-
نرخ تزریق	متوسط-سریع	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.