Dow ENDURANCE™ HFDA-9563 BK

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW ENDURANCE™ HFDA-9563 BK یک پلی اتیلن نیمه رسانای کراس لینک پذیر است که برای شیلد هادی و عایق پیوندی کابل های برق طراحی شده است و الزامات AEIC CS 5-87، AEIC CS 7-87، ICEA S-66-524 و IEC 60840 را برآورده می کند. دارای مزایای مهم زیر است. 1. سطح اکسترود شده فوق العاده صاف 2. مقاومت خوب در برابر سوختگی 3. چسبندگی قوی به لایه عایق 4. پایداری حرارتی خوب 5. رسانایی الکتریکی عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AEIC CS5-87 AEIC CS7-87 ICEA S-66-524 IEC 60840	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.16 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
درجه شبکه‌ای شدن (اتصالات عرضی)	%	-	ASTM D2765A
سختی دورومتر	53	-	ASTM D2240

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حفظ استحکام کششی	%	-	ASTM D638
نرخ حفظ ازدیاد طول	%	-	ASTM D638

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MDR		-	Internal method
	J	-	Internal method
	min	-	Internal method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	220 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی		-	ASTM D991
	15 ohms·cm	-	ASTM D991
	1.5E+2 ohms·cm	-	ASTM D991

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.