UNIGARD™ HP HFDA-6522 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

عایق کابل CV Cure/Control (UL 44 VW-1)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	عایق مقاوم در برابر شعله	-	-
	عایق هالوژنه	-	-
	عایق ولتاژ پایین	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	مواد عایق	-	-
	مواد عایق مقاوم در برابر رطوبت	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.30 g/cm³	-	ASTM D1505

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب مکانیکی (۸۲ درجه سانتی‌گراد)	0.190 mg/cm²	-	UL 1581

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حفظ استحکام کششی	100 %	-	ASTM D638
نرخ حفظ ازدیاد طول	95 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل (۱۲۱ درجه سانتی‌گراد)	10 %	-	UL 44

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
SIC		-	UL 44
	3.23	-	UL 44
	2.0 %	-	UL 44
	0.10 %	-	UL 44
	0.300	-	UL 44
مقاومت عایقی	50000 Mohms/1000 ft	-	UL 44
VW-1	قبول	-	UL 44
تست شعله	قبول	-	UL 44
ثابت دی‌الکتریک	3.20	-	ASTM D150
ضریب تلفات	3.0E-3	-	ASTM D150
شاخص اکسیژن	29 %	-	ASTM D2863

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 330	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 124	psi 17984.71	ASTM D790

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.