VERSIFY™ 2300

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	TPO (POE)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VERSIFY™ 2300 Elastomer تعادل عملکرد بهینه را برای روکش های کششی دمیده شده ایجاد می کند - بسته بندی که یکپارچگی پالت های کالاهای ذخیره و حمل شده را تضمین می کند. این محصول کشش عالی و نیروی نگهداری خوبی را با هزینه برابر یا بهتر از راه حل های رقیب ارائه می دهد. این فیلم پایداری پالت را بهبود می بخشد، مقاومت بهتری در برابر پارگی ارائه می دهد و بازیافت و دفع را بسیار ساده تر می کند. این گرید همچنین به طور ایده آل برای طیف وسیعی از کاربردهای کلندرینگ و اکسترود شده و به عنوان یک جزء ترکیبی برای الاستومرهای ترموپلاستیک مناسب است. مطابق با: EU (5)(5)(c)175.105 U.S. FDA 21 CFR U.S. FDA FCN 909، شماره 10/2011 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 175.105(c) (5) FDA FCN 909	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده اکستروژن فیلم اکستروژن ورق	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.867 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
بلورینگی کل	13 %	-	Internal Method
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	88	-	-
	32	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	18.9 MPa	2741.22 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	730 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	42.2 MPa	6120.6 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-27.0 C°	-16.6 F°	Internal Method
دمای نرم‌شوندگی Vicat	43.0 C°	109.4 F°	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	66.0 C°	150.8 F°	Internal Method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner		-	ASTM D523
	70	-	-
	109	-	-
کدورت (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.