VERSIFY™ 3300

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	TPO (POE)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VERSIFY™ 3300 Elastomer می تواند برای چسبندگی کششی، فیلم الاستیک و به عنوان یک جزء ترکیبی در الاستومرهای ترموپلاستیک و الفین های ترموپلاستیک استفاده شود. این یک انتخاب بسیار خوب برای درزگیرهای فیلم کششی ریخته گری است. هنگامی که به عنوان افزودنی چسبنده استفاده می شود، این گرید سطوح چسبندگی فیلم بدون کشش بالاتری را ایجاد می کند و می تواند در مخلوط ها در سطوح افزودنی کمتری نسبت به VLDPE مورد نیاز استفاده شود. عملکرد ثابتی را در شرایط گرم و سرد ارائه می دهد، ویژگی های خود را در دوره های طولانی حفظ می کند و سطوح نویز کمتری را ارائه می دهد. مطابق با: EU (5)(c)(105.175 CFR 21 U.S. FDA FCN 909 U.S. FDA، شماره 10/2011 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 175.105(c) (5) FDA FCN 909	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.867 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
بلورینگی کل	11 %	-	Internal Method
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	85	-	-
	31	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	750 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	38.9 MPa	5641.98 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-27.0 C°	-16.6 F°	Internal Method
دمای نرم‌شوندگی Vicat	42.0 C°	107.6 F°	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	62.0 C°	143.6 F°	Internal Method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner		-	ASTM D523
	107	-	-
	126	-	-
کدورت (Haze)	4.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.