VERSIFY™ 3401

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	TPO (POE)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VERSIFY™ 3401 Elastomer یک رزین با سرعت جریان مذاب متوسط است که برای طیف گسترده ای از کاربردها و فرآیندهای ساخت، از جمله فیلم ریخته گری، اکستروژن و قالب گیری تزریقی مناسب است. این یک رزین عالی برای فیلم های کششی و فیلم های نرم است و یک انتخاب عالی برای اصلاح PP است و عملکرد ثابتی را در شرایط گرم و سرد ارائه می دهد. ویژگی های اصلی گلوله سفید جریان آزاد جریان متوسط کشش عالی سازگاری عالی با PP کاربردها فیلم کششی قالب گیری پوششی فیلم نرم اصلاح PP مطابق با: EU، شماره 10/2011 U.S. FDA U.S. FDA FCN 909 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA FCN 909 FDA رتبه‌بندی نامشخص	- - -	- - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.863 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
بلورینگی کل	14 %	-	Internal Method
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	72	-	-
	22	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	6.80 MPa	986.26 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	22.7 MPa	3292.36 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-29.8 C°	-21.64 F°	Internal Method
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C°	-	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	55.0 C°	131.0 F°	Internal Method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner		-	ASTM D523
	63	-	-
	112	-	-
کدورت (Haze)	3.2 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.