Multi-Pro® 3002 C

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Multi-Pro® 3002 C یک محصول پلی پروپیلن است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها عبارتند از: پایداری ابعادی خوب، قابلیت پردازش خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش خوب	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.22 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.8 MPa	3306.87 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	200 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2150 MPa	311831.7 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	40.7 MPa	5903.05 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه Gardner	13.6 J	-	ASTM D5420

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	65.6 C°	150.08 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 hr to 4.0	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	210 C°	410.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	216 C°	420.8 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	221 C°	429.8 F°	-
دمای نازل	227 C°	440.6 F°	-
دمای فرآیند (ذوب)	227 C°	440.6 F°	-
دمای قالب	32.2 to 48.9 °C	89.96 - 120.02 F°	-
نرخ تزریق	متوسط	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.