TRYCITE™ 1003U

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TRYCITE™ 1003U فیلم پلی استایرن یک فیلم پلی استایرن شفاف، جهت دار، درجه چاپ و لمینت است. در ضخامت های 1.25، 1.5، 2.0، 2.5 و 3.0 میل موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 میل (32; 38; 51; 63; 76 µ)	-	-
مدول سکانت	MPa 2960 MPa 2960	- 429312.48 psi	ASTM D882 - -

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		429312.48 psi	
استحکام کششی			ASTM D882
	MPa 72.4	-	-
	MPa 72.4	psi 10500.75	-
		psi 10500.75	
ازدیاد طول کششی			ASTM D882
	% 30	-	-
	% 32	-	-
	% 40	-	-
	% 46	-	-
	% 6.0	-	-
	% 10	-	-
	% 14	-	-
	% 11	-	-
تنش جمع‌شدگی (Shrink (Tension			Internal Method
	MPa 4.14	-	-
	MPa 3.10	psi 600.46	-
	MPa 0.758	psi 449.62	-
		psi 109.94	
بازدهی (Yield)			ASTM D4321
	m²/kg 30.0	-	-
	m²/kg 25.0	-	-
	m²/kg 19.0	-	-
	m²/kg 15.0	-	-
	m²/kg 12.0	-	-

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	165	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 0.50	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.