TRYCITE™ 8001

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TRYCITE™ 8001 Polystyrene Film یک فیلم پلی استایرن جهت دار شفاف و براق برای استفاده در کاربردهای لمینت است. در ضخامت های 1.0، 1.15، 1.25، 1.5، 2.0 و 2.5 میل موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	1.0; 1.15; 1.25; 1.5; 2.0; 2.5 میل (25; 29; 32; 38; 51; 63 میکرون)	-	-
مدول سکانت	MPa 3000 MPa 2860	- 435114.0 psi	ASTM D882 - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		414808.68 psi	
استحکام کششی	MPa 74.5 MPa 68.3	- 10805.33 psi psi 9906.1	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	% 17 % 6.0	- - -	ASTM D882 - -
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 7.0	oz 0.2469	ASTM D1922
تنش جمع‌شدگی (Shrink Tension)	MPa 1.65 MPa 1.38 MPa 0.896 MPa 1.72	- psi 239.31 psi 200.15 psi 129.95 psi 249.47	Internal Method - - - -
بازدهی (Yield)	m²/kg 37.0 m²/kg 33.0 m²/kg 30.0 m²/kg 25.0 m²/kg 19.0 m²/kg 15.0	- - - - - - -	ASTM D4321 - - - - - -

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	165	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 0.50	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.