TRYCITE™ 8202

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TRYCITE™ 8202 یک فیلم پلی استایرن مات و نیمه شفاف برای چاپ و لمینت است. ویژگی‌های اصلی: فیلم مات و نیمه شفاف با جهت‌گیری دو محوره متعادل، اصلاح شده با لاستیک برای افزایش استحکام، بدون افزودنی، 100% فیلم پلی استایرن، عالی برای چاپ و متالیزه کردن برای ایجاد پایان مات، عملکرد چسبندگی عالی، مقاوم در برابر رطوبت. کاربردها: لمینت به فوم و ورق پلی استایرن، برچسب، فیلم جعبه پنجره، آلبوم‌های عکس و تمبر. پایدار در دما -30°C تا +70°F (-22°F تا 158°F). تأیید شده برای تماس با مواد غذایی. دامنه وسیعی از عرض‌های برش موجود: از 55 تا 2040 میلی‌متر (2.16 تا 94.5 اینچ). ضخامت فیلم: 32، 50، 57، 64 و 75 میکرون (1.26، 2.00، 2.25، 2.52، 2.95 میل). قطر هسته: 76 میلی‌متر (3 اینچ).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	1.26; 2.0; 2.25; 2.52; 2.95 میل (32; 50; 57; 64; 75 µ)		
استحکام کششی	 MPa 80.0 MPa 65.0	- 11603.04 psi psi 9427.47	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	 % 15 % 20	- - -	ASTM D882 - -
استحکام پارگی Elmendorf	 g 7.5 g 8.5	- oz 0.2645 oz 0.2998	ASTM D1922 - -
بازدهی (Yield)	 m²/kg 29.8 m²/kg 19.1 m²/kg 16.7 m²/kg 14.9 m²/kg 12.7	- - - - - -	ASTM D4321 - - - - -

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	65	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 18	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.