Dow ENDURANCE™ HFDA-0693 BK LS

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DOW ENDURANCE™ HFDA-0693 BK LS یک ترکیب نیمه رسانای ولکانیزه با فرمولاسیون ویژه است که برای استفاده در روش های اکستروژن معمولی به عنوان یک شیلد عایق قابل جدا شدن برای کابل برق ولتاژ متوسط طراحی شده است. DOW ENDURANCE™ HFDA-0693 BK LS برای داشتن پردازش اکستروژن عالی طراحی شده است. DOW ENDURANCE™ HFDA-0693 BK LS یک شیلد عایق با جدا شدن آسان است که برای استفاده بر روی ترکیبات پلی اتیلن کراس لینک شده ™DOW ENDURANCE توصیه می شود. این محصول نیروی جدا شدن کم را در یک محدوده دمایی گسترده در هنگام استفاده در رابطه با مواد عایق Dow فراهم می کند. مشخصات: DOW ENDURANCE™ HFDA-0693 BK LS برای استفاده در کابل های توزیع برق طراحی شده است. انتظار می رود کابل هایی با شیلد هادی و عایق DOW ENDURANCE™ HFDA-0693 BK LS، که با استفاده از روش ساخت تجاری مناسب تهیه شده اند، مشخصات زیر را برآورده کنند: ANSI/ICEA: S-94-649, S-97-682, S-93-639 / NEMA WC74 AEIC: CS 8 IEC 60502

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	شیلد نیمه هادی ولتاژ متوسط	-	-
	سپر نیمه هادی	-	-
	کابل زیرزمینی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	محافظ کابل	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AEIC CS8	-	-
	ICEA S-93-639	-	-
	ICEA S-94-649	-	-
	ICEA S-97-682	-	-
	IEC 60502	-	-
	NEMA WC-74	-	
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.18 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 14.5	psi 2103.05	ASTM D638
	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 280	-	ASTM D638
	% 150	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی		-	-
	ohms·cm	-	S-66-524
	ohms·cm 25	-	ASTM D991
	ohms·cm	-	S-66-524
	ohms·cm 30	-	ASTM D991
	ohms·cm	-	S-66-524
	ohms·cm 30	-	ASTM D991

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نیروی چسبندگی کابل	kN/m	-	Internal method
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بخش تغذیه اکسترودر	C°	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.