UNIGARD™ RE DFDA-1980 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

غلاف رنگی/کاربردهای مختلف مخابراتی و صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش مقاوم در برابر شعله	-	-
	پوشش کابل صنعتی	-	-
	پوشش LSZH	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	غلاف سیم ارتباطی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.60 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D2240
	94	-	ASTM D2240
	55	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 12.4	psi 1798.47	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 120	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 259	psi 37564.84	ASTM D790

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حفظ استحکام کششی	% 110	-	ASTM D638
نرخ حفظ ازدیاد طول	% 80	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان تشخیص اکسیژن	min 40	-	ASTM D3895
دمای تردی	C° 17.0-	F° 1.4	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
VW-1	قبول	-	UL 83
سمیت	1.12	-	NES 713
pH انتشار گاز اسیدی	4.30	-	IEC 754-2

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رسانندگی انتشار گاز اسیدی	4.00 µS/mm	-	IEC 754-2
شاخص دما (احتراق)	C°	-	NES 715
دود (۲.۵۴ میلی‌متر)	5.36	-	NES 711
چگالی دود		-	ASTM E662
	1.7	-	ASTM E662
	2.6	-	ASTM E662
	52	-	ASTM E662
	1.2	-	ASTM E662
	5.6	-	ASTM E662
	210	-	ASTM E662
مقاومت ویژه حجمی	2.3E+14 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی‌الکتریک		-	ASTM D150
	4.32	-	ASTM D150
	4.10	-	ASTM D150
	3.87	-	ASTM D150
	3.64	-	ASTM D150
ضریب تلفات		-	ASTM D150
	3.8E-3	-	ASTM D150
	0.015	-	ASTM D150
	0.034	-	ASTM D150
	0.029	-	ASTM D150
شاخص اکسیژن	48 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.