Multi-Flex® TPE A5001 LC

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Multi-Flex® TPE A5001 LC یک محصول ترموپلاستیک الاستومر (TPE) است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کاهش فشار پایین	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	47	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 7.18	psi 1041.37	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 630	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 21.2	-	ASTM D624
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 16	-	-
	% 36	-	-
	% 46	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 65.6	F° 150.08	-
زمان خشک کردن	to 4.0 hr 2.0	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C° 188	F° 370.4	-
دمای بخش میانی سیلندر	C° 191	F° 375.8	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C° 196	F° 384.8	-
دمای نازل	C° 196	F° 384.8	-
دمای فرآیند (ذوب)	C° 196	F° 384.8	-
دمای قالب	to 43.3 °C 26.7	F° 109.94 - 80.06	-
نرخ تزریق	متوسط-سریع	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 188	F° 370.4	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 193	F° 379.4	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 199	F° 390.2	-
دمای مذاب	C° 199	F° 390.2	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 202	F° 395.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.