Multi-Flex® TPE A7204 LC

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Multi-Flex® TPE A7204 LC یک محصول ترموپلاستیک الاستومر (TPE) است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کاهش فشار پایین	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	69	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	35.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	13 %	-	-
	33 %	-	-
	55 %	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای خشک کردن	65.6 C°	150.08 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 hr to 4.0	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	191 C°	375.8 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	196 C°	384.8 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	202 C°	395.6 F°	-
دمای نازل	202 C°	395.6 F°	-
دمای فرآیند (ذوب)	202 C°	395.6 F°	-
دمای قالب	26.7 to 43.3 °C	80.06 - 109.94 F°	-
نرخ تزریق	متوسط-سریع	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	188 C°	370.4 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	210 C°	410.0 F°	-
دمای مذاب	204 C°	399.2 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	213 C°	415.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.