# TPSiV™ X5300 A 8506 NAT 25644

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | The Dow Chemical Company | **دسته بندی** | TPSiV |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

TPSiV™ X5300 A 8506 NAT 25644 یک محصول ولکانیزه سیلیکونی ترموپلاستیک (TPSiV) است. می توان آن را با اکستروژن یا قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی: بوی/طعم کم تا بدون بو/طعم.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کم تا هیچ بوی<br>نرم | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.998 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **جریان مارپیچی (Spiral Flow)** | 30.0 cm | - | - |
| **سختی Shore** | 83 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 14.0 MPa | 2030.53 psi | ISO 527-2/5A/50 |
| **کرنش کششی** | 28 % | - | ISO 527-2/5A/50 |
| **استحکام پارگی** | 63 kN/m | - | ISO 34-1 |
| **مانایی فشاری** | | - | ISO 815 |
| | 58 % | - | - |
| | 64 % | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.