TYBRITE™ 126

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم بسته‌بندی شفاف TYBRITE™ 126 یک فیلم پلی‌اولفین تک‌لایه برای کاربردهای بسته‌بندی انعطاف‌پذیر است. TYBRITE 126 استحکام و مقاومت در برابر سوراخ‌های ریز را به طراحی‌های مختلف بسته‌بندی انعطاف‌پذیر اضافه می‌کند. قدرت چسبندگی داغ و استحکام درز حرارتی آن و دامنه وسیع درز حرارتی اجازه پردازش سریع و کارآمد را می‌دهد و حتی در صورت آلودگی، درزهای ایمن را فراهم می‌کند. فیلم‌های آزمایشی جدید به‌طور مداوم در حال توسعه هستند. لطفاً نیازهای خاص کاربرد خود را با نماینده Dow خود در میان بگذارید. ویژگی‌های عمومی: نقطه فعال‌سازی حرارتی: 250°F (120°C) بازده: 209 ft²/lb/mil (43 m²/kg/25 µm) رنگ‌های موجود: شفاف دامنه ضخامت: 1.0-3.0 mil (24-75 µm) دامنه عرض: 20-70 in (51-178 mm)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	41 µm	1.61 mil	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	1.0-3.0 میل (24-75 میکرون)	-	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	186 MPa	26977.07 psi	-
	214 MPa	31038.13 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	11.7 MPa	1696.94 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	27.6 MPa	4003.05 psi	-
	20.7 MPa	3002.29 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	510 %	-	-
	570 %	-	-
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	380 g	13.4 oz	-
	1100 g	38.8 oz	-
عرض فیلم	50.80 cm to 177.80	-	Internal Method
بازدهی (Yield)	43.0 m²/kg	-	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فعال‌سازی حرارتی	121 C°	249.8 F°	Internal Method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	60	-	ASTM D2457

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.