

ATTANE™ 4201G

ULDPE	دسته بندی	The Dow Chemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

برای کاربردهای بسته‌بندی مواد غذایی، استحکام، خواص آب‌بندی، خواص نوری و قابلیت پردازش را ارائه می‌دهد. مطابق با: U.S. FDA FCN 424، Canadian HPFB No Objection (با محدودیت‌ها)، -EU، No 10/2011، Japan Hygienic Olefin and Styrene Plastics Association، U.S. FDA DMF. لطفاً به مقررات برای جزئیات کامل مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF بدون رتبه	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
	FDA FCN 424	-	-
	HPFB (کانادا) بدون اعتراض 2	-	-
	JHOSPA بدون رتبه‌بندی	-	-
	اروپا شماره 10/2011	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.912	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	J/cm ³ 31.4	-	Internal method
مدول سکانت	-	-	ASTM D882
	MPa 138	psi 20015.24	ASTM D882
	MPa 141	psi 20450.36	ASTM D882
استحکام کششی	-	-	ASTM D882
	MPa 10.1	psi 1464.88	ASTM D882
	MPa 9.03	psi 1309.69	ASTM D882
	MPa 38.5	psi 5583.96	ASTM D882
	MPa 34.4	psi 4989.31	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	-	-	ASTM D882
	% 520	-	ASTM D882
	% 710	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 870	oz 30.68	ASTM D1709B
استحکام پارگی Elmendorf	-	-	ASTM D1922
	g 370	oz 13.05	ASTM D1922
	g 590	oz 20.81	ASTM D1922
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 92.8	F° 199.04	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	C° 123	F° 253.4	Internal method

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	33	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.7	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd		شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای	
آدرس:		Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	
مسئول تماس:		آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
ایمیل:		sales@su-jiao.com	
وبسایت:		www.polymersdata.com	
همراه:		+86-134-2475-5533	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.