ATTANE™ 4201G

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	ULDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

برای کاربردهای بسته‌بندی مواد غذایی، استحکام، خواص آب‌بندی، خواص نوری و قابلیت پردازش را ارائه می‌دهد. مطابق با: U.S. FDA FCN 424، Canadian HPFB No Objection (با محدودیت‌ها)، EU, No 10/2011، Japan Hygienic Olefin and Styrene Plastics Association، U.S. FDA DMF. لطفاً به مقررات برای جزئیات کامل مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF بدون رتبه	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
	FDA FCN 424	-	-
	HPFB (کانادا) بدون اعتراض 2	-	-
	JHOSPA بدون رتبه‌بندی	-	-
	اروپا شماره 10/2011	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.912 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سوراخ شدن فیلم	31.4 J/cm³	-	Internal method
مدول سکانت		-	ASTM D882
	138 MPa	20015.24 psi	ASTM D882
	141 MPa	20450.36 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	10.1 MPa	1464.88 psi	ASTM D882
	9.03 MPa	1309.69 psi	ASTM D882
	38.5 MPa	5583.96 psi	ASTM D882
	34.4 MPa	4989.31 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	520 %	-	ASTM D882
	710 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	870 g	30.68 oz	ASTM D1709B
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	370 g	13.05 oz	ASTM D1922
	590 g	20.81 oz	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	92.8 C°	199.04 F°	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	123 C°	253.4 F°	Internal method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	33	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.7	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.