DOW™ VLDPE DFDA-1010 NT 7

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	VLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم با مدول کم. سازگاری عالی با پلی پروپیلن و پلی اتیلن. مطابقت با U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a. مطابقت با اتحادیه اروپا، شماره 10/2011. برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. DFDA-1010 NT 7 رزین پلی اتیلن با چگالی بسیار کم (VLDPE) است که از طریق پلیمریزاسیون فازی گازی از Dow تولید می شود. این یک کوپلیمر اتیلن-بوتن است که انعطاف پذیری و الاستیسیته بالایی را نشان می دهد. می توان از آن در فیلم های تک لایه و هم اکستروژن و در ترکیب با سایر پلی الفین ها برای افزایش سختی ساختار استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.906 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	0.85 g/10 min	-	ASTM D1238
	20 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	91	-	ASTM D2240
	95	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	23.8 MPa	3451.9 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	800 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D790A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-38.9 C°	-38.02 F°	Internal method
دمای ذوب (DSC)	119 C°	246.2 F°	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.