DOW™ VLDPE DFDB-1085 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	VLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستیسیته بالا با قابلیت برگشت الاستیک خوب، استحکام ضربه عالی در ترکیب با پلی پروپیلن و پلی اتیلن، ترکیب با لمس نرم. مطابق با EU, No 10/2011. مطابق با U.S. FDA 21 CFR 175.105. رزین پلی اتیلن با چگالی بسیار پایین DFDB-1085 NT (VLDPE) از طریق پلیمریزاسیون فاز گازی از Dow تولید می شود. این یک کوپلیمر اتیلن-بوتن است که انعطاف پذیری و الاستیسیته بالایی از خود نشان می دهد. می توان از آن در فیلم های تک لایه و اکسترود شده و در ترکیب با سایر پلی الفین ها برای افزایش چقرمگی ساختار استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 اروپا شماره 10/2011	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.884 g/cm³	-	
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238
	26 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	79	-	ASTM D2240
	79	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	4.14 MPa	600.46 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	380 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D790A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-52.2 C°	-61.96 F°	Internal method
دمای ذوب (DSC)	114 C°	237.2 F°	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.