DOW™ VLDPE DFDB-1088 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	VLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستیسیته بالا با بازیابی الاستیک خوب. مقاومت ضربه عالی در ترکیب با پلی پروپیلن و پلی اتیلن. استحکام ذوب نرم. DFDB-1088 NT رزین پلی اتیلن با چگالی بسیار کم (VLDPE) است که از طریق پلیمریزاسیون فازی گازی از Dow تولید می شود. این یک کوپلیمر اتیلن-بوتن است که انعطاف پذیری و الاستیسیته بالایی را نشان می دهد. می توان از آن در فیلم های تک لایه و هم اکستروژن و در ترکیب با سایر پلی الفین ها برای افزایش استحکام ذوب و سختی ساختار استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.884 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)			ASTM D1238 ASTM D1238 ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	0.10 min g/10	-	
	4.0 min g/10	-	
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	83	-	ASTM D2240
	83	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	4.83 MPa	700.53 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	33.1 MPa	4800.76 psi	ASTM D790A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-48.9 C°	-56.02 F°	Internal method
دمای ذوب (DSC)	114 C°	237.2 F°	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.