DOW™ VLDPE DFDB-9042 NT

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	VLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لایه درزگیر با عملکرد بالا در بسته بندی انعطاف پذیر اپتیک خوب، شروع آب بندی در دمای پایین و مقاومت در برابر سوء استفاده مطابق با CANADIAN HPFB NO OBJECTION (با محدودیت ها) اگرچه این محصول وضعیت عدم اعتراض را از شاخه محصولات بهداشتی و غذایی کانادا (HPFB) دریافت کرده است، اما این مسئولیت کاربر نهایی است که قبل از استفاده از این محصول در تماس با مواد غذایی یا بسته بندی دارویی با HPFB مشورت کند. ممکن است برخی محدودیت ها در کانادا در مورد استفاده از این محصول اعمال شود. برای کسب اطلاعات در مورد کاربردهای خاصی که وضعیت عدم اعتراض برای این محصول اعطا شده است، با متخصص مقررات کانادا تماس بگیرید. رزین پلی اتیلن با چگالی بسیار کم (VLDPE) DFDB-9042 NT از طریق پلیمریزاسیون فاز گازی از Dow تولید می شود. این یک کوپلیمر اتیلن-بوتن است که برای ارائه محصولات فیلم دمیده و ریخته گری با قابلیت آب بندی در دمای پایین، اپتیک خوب و مقاومت خوب در برابر سوء استفاده طراحی شده است. به عنوان یک لایه درزگیر در ساختارهای فیلم چند لایه برای بسته بندی خشک و مایع ارزش دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	HPFB (کانادا) بدون اعتراض 2	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.899 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.2 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	91	-	ASTM D2240
	93	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.4 MPa	1653.43 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	117 MPa	16969.45 psi	ASTM D790A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-52.2 C°	-61.96 F°	Internal method
دمای ذوب (DSC)	119 C°	246.2 F°	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.